

**Грунтовка
S&H TechnoMetal WB 048
ТУ 2316-008-27445233-2016**

Описание	<p>Грунтовка S&H TechnoMetal WB 048 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в водных дисперсиях бутадиен-стирольных сополимеров с добавлением различных вспомогательных веществ (эмульгаторы, стабилизаторы и др.) и предназначена для защиты металлических поверхностей с остатками окислы и плотно держащейся ржавчины с последующим нанесением лакокрасочных материалов или в два-три слоя, как самостоятельное покрытие.</p> <p>Коррозионно-стойкое покрытие, состоящее из одного слоя грунтовки S&H TechnoMetal 048 и двух слоев грунт-эмали S&H TechnoMetal 151 охраняет декоративные и защитные свойства в условиях эксплуатации У1, У2 и УХЛ1 в течение не менее 5 лет, в условиях Т1, ТС1 в течение не менее 2 лет до балла не более АД2, АЗ1 по ГОСТ 9.407-84.</p>
Особые свойства	<p>Водно-дисперсионная грунтовка помимо экологических достоинств обладает высокотехнологическими свойствами:</p> <ul style="list-style-type: none"> - коррозионно-стойкое покрытие; - выдерживают перепады температур; - хорошо моются щелочными средствами; - благодаря полуматовой пленке, которую они образуют, скрывают неровности поверхности; - грунтовка обладает абсолютной пожаровзрывобезопасностью, не содержит органические растворители; - ремонтпригодна

Физико-механические свойства покрытия

Наименование показателя	Норма по НТД
Внешний вид пленки грунта	После высыхания образует пленку с ровной однородной поверхностью
Цвет	согласно эталону цвета
Массовая доля нелетучих веществ, %	44-48
Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5)°С, с, не менее	15
Степень перетира, мкм, не более	60
Стойкость пленки к статическому воздействию при температуре (20,0 ± 2)°С, не менее, час воды минерального масла	72 48
Прочность пленки при ударе по прибору У-1, см, не менее	40
Эластичность пленки при изгибе, мм,	1

не менее	
Адгезия, баллы, не менее	1

Время формирования покрытия

Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2)°С, мин, не более	60
(90 ± 2)°С, мин, не более	15

Способ и технология нанесения

Способ нанесения	Безвоздушный -давление краски, атм., не менее – 70-100 -диаметр сопла, мм – от 0,42 -расстояние до окрашиваемой поверхности, см – 20-30 Пневматический -давление краски, атм., не менее –3,5-4,5 -диаметр сопла, мм –1,8-2,2 Кисть, валик -допускается при окрашивании небольших участков поверхности			
Толщина покрытия Диапазон нанесения : теоретический практический	Толщина 1 слоя пленки, мкм сухой 60-80 70	мокрой 90-130 110	Расход, на 1м ² л 0,09-0,130 0.110	кг 0,120- 0,170 0,140
Подготовка поверхности	Чёрные металлы, оцинкованные металлы и алюминий:: -очистить поверхность от грязи, жира и пыли, -удалить ржавчину, окалину и другие загрязнения металлической щёткой или наждачной бумагой или произвести механическую очистку шлифованием абразивными кругами, в барабанных и вибрационных установках; кварцеванием; струйно-абразивной, дробеметной обработками или другими механическими способами. -обезжирить -поверхность должна быть чистой и сухой. -удалить окислы с поверхности металла, Ранее окрашенные поверхности: удалить старую отслаивающуюся краску, обезжирить.			
Условия нанесения	-для наружных работ грунтовку применяют при температуре окружающего воздуха не ниже 10°С; - относительная влажность воздуха рекомендуемая 65±5%; - рекомендуемая температура металла выше точки росы не менее, чем на 3°С; - обеспечение хорошей циркуляции воздуха в закрытых помещениях; - отсутствие осадков.			
Очистка инструмента	Рабочие инструменты следует очищать водой . Использовать при окрашивании только инструменты для грунтовки S&H TechnoMetal 048			

Техника безопасности и охрана здоровья: Производственные окрасочные помещения должны быть оборудованы обще-обменной приточно-вытяжной вентиляцией, местной вытяжной вентиляцией. Лица, занятые на окрасочных работах должны быть обеспечены спецодеждой в соответствии с отраслевыми нормами и средствами индивидуальной защиты органов дыхания (респиратор), глаз (защитные очки по ГОСТ Р 12.4.230.1), кожи рук (рукавицы, средства дерматологической защиты по ГОСТ 12.4.068). При попадании в глаза хорошо промыть водой и обратиться к врачу. Хранить в плотно закрытой таре в местах недоступных для детей. Не смешивать с другими материалами. Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов.

Общие замечания: *Технические данные, предоставленные на грунтовку S&H TechnoMetal 048, получены в результате лабораторных тестов и практического опыта. Желаемый результат достигается только при соблюдении инструкций по применению. Перед использованием материала необходимо убедиться, что он пригоден для окрашивания изделия и поверхность подготовлена соответствующим образом. Фирма несет ответственность только за качество продукции, неправильное применение материала не гарантирует качество и сроки службы покрытия. Технические данные на этот продукт могут быть изменены без предварительного уведомления.*